Dentsply Sirona

CEREC Tessera™

Advanced Lithium Disilicate

for CEREC® and inLab® machines

EN INSTRUCTIONS FOR USE

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FR MODE D'EMPLOI

IT ISTRUZIONI PER L'USO

ES INSTRUCCIONES DE USO

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

DA BRUGSANVISNING

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ET KASUTUSJUHEND

FI KÄYTTÖOHJEET

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

NL GEBRUIKSAANWIJZING

NO BRUKSANVISNING

PL INSTRUKCJA UŻYCIA

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SK NÁVOD NA POUŽITIE

SV BRUKSANVISNING

ISTRUZIONI PER L'USO – ITALIANO

Avvertenza: questo prodotto è un dispositivo medico.
Esclusivamente per uso odontoiatrico.
USA: Rx Only

IT

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I blocchetti CAD/CAM in disilicato di litio avanzato CEREC Tessera™ per CEREC® e inLab® sono un materiale indicato per la realizzazione di corone con contorno anatomico completo e parziale nei settori anteriori e posteriori con procedura CAD/CAM. I restauri indiretti vengono realizzati mediante molaggio dei blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ con sistema CAD/CAM Dentsply Sirona. Per la lavorazione sono necessari CEREC® versione 5.1.1 o superiore e inLab® 20.0 o superiore.

Un ciclo di cottura matrice con glasura aumenta la resistenza a flessione. L'uso di supercolori è opzionale, ma la glasura è necessaria.

Cottura matrice indica un ciclo di cottura successiva al molaggio effettuata in un forno CEREC SpeedFire o un forno per ceramica tradizionale previa applicazione di glasura.

1.1 Composizione

I blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sono costituiti da un materiale ad alta resistenza di disilicato di litio avanzato del colore dei denti naturali. Una cottura matrice con glasura aumenta la resistenza a flessione.

La resistenza finale si ottiene dopo la fase della cottura matrice con glasura del blocchetto CAD/CAM CEREC Tessera™ (vedere sezione 3.3.1).

1.2 Indicazioni

I blocchetti CAD/CAM in disilicato di litio avanzato CEREC Tessera™ sono un sistema di ceramica integrale per la creazione di:

- Faccette
- Inlay
- Onlay
- Corone nei settori anteriori e posteriori

Disilicato di litio avanzato (Advanced Lithium Disilicate, ALD): materiale ceramico dentale di tipo II classe 4a secondo la norma ISO 6872 (CET: 9,8 $*10^{-6}$/K (25 – 500°C) e Tg = 582° C).

1.3 Controindicazioni

- Ponti di più di tre unità
- Restauri provvisori
- Parafunzioni (bruxismo)
- Ponti cantilever
- Pazienti con dentatura residua notevolmente ridotta
- Ponti inlay/ponti Maryland

1.4 Supercolori e glasure compatibili

Con i blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ è necessario l'uso di glasura spray o a pennello con un ciclo di cottura matrice, mentre l'uso di supercolori è opzionale. I blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sono compatibili con i supercolori e il sistema di glasura universali e Dentsply Sirona Universal Spray Glaze o la glasura spray Indenco™ Spray Glaze ("Indenco" non è un marchio registrato di Dentsply Sirona). I blocchetti CEREC Tessera™ possono essere rivestiti con la ceramica da rivestimento Celtra® Ceram (solo nella tecnica cut-back).

Tabella di corrispondenza colori per le masse smalto:

Tessera™	MT/LT BL2	MT A1	MT A2	MT A3	MT A3.5	MT B1	MT C1	MT D2
Celtra® Ceram	E1	E1	E1	E1	E2	E1	E1	E2

BL2 può essere ottenuto anche con una miscelazione 1:1 di E1+E5.

Tessera™	HT A2	HT A2	HT A3
Celtra® Ceram	E1	E1	E1

Per quanto riguarda la lavorazione, consultare le istruzioni per l'uso di Celtra® Ceram.

1.5 Cementi compatibili

I restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sono compatibili con sistemi adesivi universali o autoadesivi, cementi compositi adesivi e sistemi di cementazione convenzionale, inclusi tutti i sistemi di cementazione Dentsply Sirona (disponibili separatamente, vedere le relative istruzioni per l'uso complete). Le corone a copertura completa che presentano un design ritentivo sono compatibili con tutti i cementi, inclusi tutti i cementi compositi autoadesivi, i cementi compositi adesivi e i cementi convenzionali Dentsply Sirona (disponibili separatamente, vedere le istruzioni per l'uso specifiche dei prodotti). Gli intarsi inlay, onlay e le corone non ritentive vanno cementati adesivamente con un cemento composito adesivo e un agente adesivo. L'uso di altri cementi o sistemi di cementazione con i blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ è a discrezione dell'odontoiatra, che se ne assume la completa responsabilità.

2. NOTE DI SICUREZZA GENERALI

Prestare attenzione alle seguenti note di sicurezza generali e alle note specifiche riportate negli altri capitoli di queste istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

Simbolo di allarme per la sicurezza Questo è il simbolo che allerta sulla sicurezza. È utilizzato per indicare all'utilizzatore potenziali pericoli per l'incolumità fisica. Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili danni.

2.1 Avvertenze

- Se questo dispositivo medico viene lavorato e utilizzato correttamente, la comparsa di effetti collaterali indesiderati è altamente improbabile. Non è possibile tuttavia escludere completamente la possibilità che si verifichino reazioni immunitarie (ad esempio allergie) o parestesie localizzate (ad esempio sapore irritante o irritazione della mucosa orale). In caso di sensibilizzazione o eruzione cutanea, interrompere l'uso e consultare un medico.
- I restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ non sono indicati per pazienti con sintomi clinici di abitudini parafunzionali o bruxismo (vedere Controindicazioni).
- Non inalare le particelle di polvere durante il molaggio. Indossare una mascherina protettiva adeguata.
- **Non utilizzare paste di ausilio alla cottura, né supercolori e glasure di altri fabbricanti, perché potrebbero incidere sulle prestazioni del materiale.**
- In caso di ipersensibilità del paziente nei confronti di uno dei componenti, questo dispositivo medico non deve essere utilizzato o deve esserlo solo su consiglio dell'odontoiatra o del medico curante.

2.2 Precauzioni

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo come specificamente indicato nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo del prodotto non conforme alle istruzioni per l'uso è a discrezione dell'odontoiatra, che se ne assume la completa responsabilità.
- Indossare protezioni per gli occhi, abbigliamento e guanti idonei. Si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza per i pazienti.
- La contaminazione della preparazione o dell'area del margine con saliva, sangue, acqua o emostatici nel corso della cementazione adesiva può causare l'insuccesso dell'adesione. Assicurare un isolamento adeguato e idonee tecniche emostatiche durante la cementazione adesiva.
- I dispositivi contrassegnati nella documentazione o sulla confezione come "single use" sono monouso. Eliminarli dopo l'uso. Non riutilizzarli su altri pazienti per evitare una contaminazione crociata.
- I restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ richiedono una corretta riduzione della preparazione e spessori adeguati. Uno spessore insufficiente delle pareti del restauro può determinarne il fallimento precoce.
- **I restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ devono essere glasati e cotti con un ciclo di cottura matrice prima del posizionamento. Il posizionamento diretto senza cottura matrice e senza uso della glasura può portare al fallimento del restauro.**
- Usare solo in luoghi ben ventilati.
- Non cementare con cementi provvisori. L'uso di cementi provvisori può causare la frattura dei restauri.

2.3 Interazioni

I blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sono progettati per essere lavorati con un sistema CAD/CAM Dentsply Sirona. Il molaggio dei blocchetti con sistemi CAD/CAM non compatibili può portare alla realizzazione di restauri inadeguati o inaccettabili.

2.4 Reazioni indesiderate

Per i blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ non sono state riportate reazioni indesiderate. Qualsiasi informazione su eventuali reazioni indesiderate di cui l'utilizzatore venga a conoscenza deve essere notificata a Dentsply Sirona.

2.5. Condizioni di conservazione
Inadeguate condizioni di conservazione possono ridurre la durata del prodotto e provocarne un non corretto funzionamento. Conservare in un luogo asciutto, proteggere dall'umidità. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

3. ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

3.1 Preparazione
La riduzione adeguata dei denti con la preparazione è essenziale per ottimizzare resistenza, colore e ritenzione del restauro finito. Durante la preparazione dei denti anteriori o posteriori è necessario ridurre la forma anatomica come illustrato sotto.

Spessore minimo delle pareti: la figura seguente mostra gli spessori minimi delle pareti da rispettare per le singole indicazioni. Gli spessori minimi delle pareti devono essere mantenuti anche dopo tutti gli adattamenti manuali:

Spessore minimo delle pareti (cementazione convenzionale*)



Spessore minimo delle pareti (fissaggio adesivo)



3.1.1 Inlay e onlay
- La preparazione non deve avere sottosquadri, deve presentare un tragitto di inserimento libero e tutti gli angoli delle pareti interne devono essere arrotondati. La preparazione deve avere una profondità nella fossa centrale di almeno 1,0 mm. Assicurarsi che i margini si trovino lontano dai punti di contatto occlusali.
- Per gli inlay e onlay realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ si raccomanda la cementazione adesiva. Consultare le istruzioni per l'uso complete degli adesivi e dei cementi.

3.1.2 Corone complete
- Assicurarsi che sia presente una riduzione assiale compresa tra 1,0 e 1,5 mm, con un'angolazione delle pareti di 4–8 gradi rispetto all'asse longitudinale del dente. In occlusione centrica e dinamica eseguire una riduzione incisale/occlusale di 1,5 mm. Le spalle linguali devono essere estese di almeno 1,0 mm nelle superfici di contatto prossimali. Si consiglia l'uso di una preparazione a spalla senza bisello: tutti gli spigoli devono essere arrotondati e le superfici della preparazione devono risultare levigate.
- Le corone complete realizzate con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ possono essere cementate con tecniche di cementazione adesive o autoadesive. Consultare le istruzioni per l'uso fornite con gli adesivi e i cementi.

3.1.3 Faccette
- La riduzione standard è di 0,6 mm per la superficie labiale e di 0,4 mm nell'area gengivale (perché in quest'area lo smalto è più sottile). La riduzione dell'angolo incisale labiolinguale è compresa tra 1,0 e 1,5 mm. I margini della preparazione devono essere posizionati nello smalto. Per tutti i margini delle faccette si consiglia una preparazione a chamfer o a spalla arrotondata. Le estensioni prossimali devono essere posizionate sufficientemente lontano nell'area prossimale in modo da nascondere i margini della preparazione e da evitare sottosquadri gengivali prossimali.
- Le faccette realizzate con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ devono essere cementate adesivamente. Consultare le istruzioni per l'uso complete degli adesivi e dei cementi. Per le faccette è sconsigliata la cementazione autoadesiva

3.2 Lavorazione CAD/CAM
I blocchetti CAD/CAM per restauri CEREC Tessera™ si lavorano con sistemi CAD/CAM CEREC® o inLab® Dentsply Sirona. Per qualsiasi domanda relativa a questi sistemi, contattare Dentsply Sirona.

3.2.1 Requisiti software
- I blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sono supportati da CEREC® versione 5.1.1 dal software InLab versione 20.1 e successive.

3.2.2 Unità di molaggio e misure dei blocchetti
- Nel software CEREC®, selezionare il materiale blocchetto CAD/CAM CEREC Tessera™. L'unità di molaggio CAD/CAM Dentsply Sirona chiederà di inserire un blocchetto CAD/CAM CEREC Tessera™.

Per il processo di lavorazione dettagliato consultare le istruzioni per l'uso e i manuali tecnici dei relativi sistemi CAD/CAM. Seguire le raccomandazioni del fabbricante.

3.3 Ulteriore lavorazione del restauro molato
- I blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ si molano, glasano e sottopongono a cottura matrice per aumentarne la resistenza. Le istruzioni per caratterizzazione e glasura si trovano alla sezione 3.3.1. La glasura è necessaria.

3.3.1 Istruzioni per caratterizzazione e glasura dei restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™
- La caratterizzazione individuale dei restauri CAD/CAM CEREC Tessera™ può essere effettuata seguendo le istruzioni per i super-colori e la glasura universali Dentsply Sirona riportate di seguito.
- **Per la cottura in matrice rapida nel forno CEREC SpeedFire usare la glasura spray Dentsply Sirona Universal Spray Glaze, Indenco™ Spray Glaze oppure la glasura a pennello in pasta Dentsply Sirona Universal Overglaze. Se si usano supercolori con il programma di cottura in matrice rapida, applicare i supercolori, quindi applicare la glasura sopra i supercolori e poi eseguire la cottura in matrice.**
- Per ottenere risultati ottimali, rimuovere dalla superficie gli eventuali segni degli utensili con un idoneo disco in gomma a grana fine.
- Prima di applicare i supercolori e la glasura, è necessario pulire il restauro e asportare qualsiasi traccia di olio o altri contaminanti. Pulire la superficie del restauro con una vaporiera o in una pulitrice a ultrasuoni con acqua distillata o un detergente idoneo per 5 minuti. Dopo la pulizia, evitare qualsiasi contaminazione. Per la disinfezione si consiglia la tecnica di frizionamento con un panno imbevuto di etanolo, seguita da immersione (per 1 minuto) in etanolo (al 70 %).
- Prima dell'erogazione, miscelare accuratamente i supercolori nel loro contenitore con una spatola non metallica. Prelevare la quantità desiderata di supercolore o glasura universale Dentsply Sirona e posizionarla su una piastra di miscelazione. Per una consistenza più fluida, diluire il materiale con il liquido per supercolori e glasura Dentsply Sirona.
- Prima dell'uso, pulire il pennello con il liquido per supercolori e glasura Dentsply Sirona. Non utilizzare acqua per pulire il pennello, perché l'acqua può creare un effetto a "buccia d'arancia".
- Applicare uno sottile strato di supercolore dove desiderato. Controllare la tonalità utilizzando la scala colori. Usare il pennello per aumentare o ridurre la quantità di supercolore fino ad ottenere la tonalità desiderata.

Note:
- Una tonalità più intensa può essere ottenuta ripetendo i cicli di applicazione e cottura del materiale. L'utilizzo di troppi strati di supercolore può produrre però un risultato innaturale.
- I supercolori possono essere utilizzati per la caratterizzazione individuale di cuspidi e solchi.
- La tonalità di base si determina in base ai gruppi di colori VITA™(A, B, C, D) (vedere Tabella 1). Usare la scala colori VITA™[1] classica.

Tabella 1: Attribuzione dei gruppi di colori

Gruppo di colori VITA™[1]	Bleach	A	B	C	D
Tonalità supercolori universali	Supercolore 0	Supercolore 1	Supercolore 2	Supercolore 3	Supercolore 4

([1] VITA™ non è un marchio registrato di Dentsply Sirona)

Tabella 2: Uso dei supercolori incisali

Supercolore	Tonalità del dente
Supercolore incisale i1	A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, D2, D3, Bleach
Supercolore incisale i2	A3.5, A4, C1, C2, C3, C4, D4

Uso di glasure e supercolori di fabbricanti terzi

Glasure e supercolori di fabbricanti terzi possono richiedere temperature e cicli di cottura diversi da quelli raccomandati per i blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™. Usare solo supercolori e glasura universali Dentsply Sirona e glasure spray compatibili.

3.4 Cottura del restauro

La resistenza finale si ottiene dopo la fase di cottura matrice con glasura in un forno CEREC SpeedFire o in un forno per ceramica tradizionale. Nel forno per ceramica tradizionale si dovranno aggiungere i programmi specifici per CEREC Tessera™ (vedere Tabella 3). **La glasura è necessaria.**

NOTA: nei forni per ceramica tradizionali è necessario aggiungere il programma per blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™. NON USARE ALTRI PROGRAMMI DI COTTURA, PERCHÈ POTREBBERO PORTARE A ROTTURE E/O FALLIMENTO DEI RESTAURI.

3.4.1 Trattamento rapido dei restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ nel forno Dentsply Sirona CEREC SpeedFire

- Assicurarsi di avere selezionato il materiale blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™ sotto Dentsply Sirona nel software CEREC® prima di eseguire la scansione, in modo da garantire il trasferimento del programma di cottura corretto.
- Accertarsi di preriscaldare il forno CEREC SpeedFire toccando il pulsante di preriscaldamento in basso a sinistra sullo schermo.

- Dopo aver premuto il pulsante, il forno inizia a preriscaldarsi fino a circa 400 gradi Celsius. Il tempo di preriscaldamento a 400 °C è di circa 1 minuto.
- Applicare sul restauro la glasura spray Dentsply Sirona Universal Spray Glaze, Indenco™ Spray Glaze oppure la glasura a pennello in pasta Dentsply Sirona Universal Overglaze. Applicare uno strato uniforme di glasura su tutte le pareti del restauro.
- Quando il forno è preriscaldato a 400 °C, avviare sul display il lavoro da eseguire in modo da aprire il forno.

Per cottura con tessuto non tessuto per cottura (supporto a nido d'ape + tessuto non tessuto per cottura):

- Collocare il restauro CEREC Tessera™ CAD/CAM direttamente sul tessuto non tessuto per cottura tondo; se si utilizza un tessuto non tessuto per cottura quadrato, sarà necessario ritagliarlo per adattarlo al supporto a nido d'ape tondo.
- In caso di denti anteriori, collocare il restauro con il lato linguale verso il basso, mentre in caso di premolari collocare il restauro con il lato interprossimale verso il basso. Se il tessuto non tessuto per cottura ha lasciato imperfezioni sulla glasura, è possibile rimuoverle facilmente lucidando la parte interessata.

OPPURE

Per la cottura su pin (solo DS Investment Pins):

- Usare solo i pin Dentsply Sirona Investment Pins (REF# 5365490111).
- Non usare altri supporti o materiali putty refrattari per non rischiare di compromettere il processo.
- Non utilizzare pin per messa in rivestimento con portaoggetti a nido d'ape o ovatta refrattaria Dentsply Sirona.
- Collocare il restauro sul pin per messa in rivestimento di dimensioni adeguate.
- Posizionare il pin per messa in rivestimento al centro del forno CEREC SpeedFire. È importante posizionarlo al centro per garantire che il restauro sia esposto alla temperatura corretta per ottenere la resistenza ottimale.

- Selezionare il lavoro CAD/CAM CEREC Tessera™ e premere il pulsante "Start" sullo schermo.
- Si segnala che per ragioni legate all'hardware la corretta temperatura di cottura di CEREC SpeedFire è inferiore alla temperatura indicata nel presente documento per forni convenzionali.
- In caso di cottura di corone anteriori, posizionare il restauro con la superficie linguale rivolta verso il basso; in caso di premolari, posizionare il restauro con la superficie interprossimale rivolta verso il basso. Eventuali imperfezioni della glasura causate dall'ovatta refrattaria possono essere corrette facilmente lucidando la zona interessata.
- **È importante notare che con il ciclo di cottura matrice rapida nel forno CEREC SpeedFire è possibile cuocere solo una corona per volta.**

3.4.2 Istruzioni generali di cottura in un forno per ceramica tradizionale

- La cottura matrice con glasura aumenta la resistenza a flessione dei restauri realizzati con blocchetti CAD/CAM CEREC Tessera™; l'applicazione della glasura è necessaria.
- Temperatura iniziale 400 °C.
- Il tempo di mantenimento è di 2:00 minuti.
- Posizionare il restauro o su ovatta refrattaria e successivamente su un supporto a nido d'ape, OPPURE su un pin per messa in rivestimento Dentsply Sirona Investment Pin; quindi collocare sul supporto o piano di cottura del forno.
- In caso di cottura di corone anteriori, posizionare il restauro con la superficie linguale rivolta verso il basso; in caso di premolari, posizionare il restauro con la superficie interprossimale rivolta verso il basso. Eventuali imperfezioni della glasura causate dall'ovatta refrattaria possono essere corrette facilmente lucidando la zona interessata.
- È possibile effettuare ulteriori cotture di glasura a 760 °C per accentuare il colore, correggerlo con la glasura o aumentare la lucentezza. A questo scopo è necessario rivestire l'intera superficie con la glasura universale Dentsply Sirona Universal Glaze (venduta separatamente, vedere le relative istruzioni per l'uso complete) per ottenere una lucentezza uniforme.
- Controllare la tonalità con la scala colori e, se necessario, apportare le eventuali correzioni.

Tabella 3: Schemi di cottura

Istruzioni di cottura generali								
	Temperatura iniziale	Asciugatura	Tempo di chiusura	Tempo di preriscaldamento	Velocità di riscaldamento	Temperatura finale	Tempo di mantenimento	VAC
	°C	min	min	min	°C/min	°C	min	min
Glasura a pennello	400	2:00	2:00	2:00	55	760	2:00	–
Seconda cottura di glasura e successive, se necessarie	400	2:00	2:00	2:00	55	760	2:00	–
Glasura spray	400	0:00	1:00	1:00	55	760	2:00	–
Supercolore e glasura spray	400	1:00	1:00	1:00	55	760	2:00	–

Programat CS2, EP 5000/5010							
	Temperatura di standby B	Tempo di chiusura S	Velocità di riscaldamento t ↑	Temperatura di cottura T	Tempo di mantenimento H	Vuoto on/off	Raffreddamento lento L
	°C	min	°C/min	°C	min	Vac 1 (°C) Vac 2 (°C)	°C
Raccomandazione generale: glasura a pennello	403	6:00	55	760	2:00	off	0
Seconda cottura di glasura e successive, se necessarie	403	6:00	55	760	2:00	off	0
Glasura spray	403	2:00	55	760	2:00	off	0
Supercolore e glasura spray	403	3:00	55	760	2:00	off	0

Nota: *per i programmi di cottura per altri forni visitare www.dentsplysirona.com/CERECTessera.*

3.5 Prova e preparazione della superficie per la cementazione

3.5.1 Preparazione del restauro realizzato con blocchetto CAD/CAM CEREC Tessera™

Provare la chiusura marginale e l'adattamento prossimale del restauro. Fare attenzione che il paziente non chiuda con forza sul restauro in questa fase. Effettuare tutti gli adattamenti necessari.

- Pulire il restauro con ultrasuoni, con una vaporiera o con alcol.
- Applicare gel mordenzante di acido fluoridrico al 5% (disponibile separatamente, vedere le istruzioni per l'uso complete del fabbricante) solo sull'interno del restauro. Tempo di mordenzatura 30 secondi.
- **ATTENZIONE: rispettare le precauzioni indicate dal fabbricante. NON PERMETTERE CHE L'ACIDO FLUORIDRICO ENTRI IN CONTATTO CON DENTI, TESSUTI, OCCHI O SUPERFICI MUCOSE.** Sciacquare l'acido fluoridrico dalla superficie del restauro con spray aria-acqua. Accertarsi di utilizzare protezioni per gli occhi durante questa procedura.
- Asciugare delicatamente il restauro con aria.
- Applicare l'agente di accoppiamento Calibra® Silano sulle superfici interne asciugate del restauro. Lasciare agire il silano sulla superficie per almeno 60 secondi. Rimuovere le eccedenze di silano dalla superficie con aria compressa. È normale che la superficie apparirà "bagnata".

3.5.2 Cementazione

CEREC Tessera™ può essere cementato con cemento composito adesivo Dentsply Sirona (Calibra® Ceram), cemento universale/autoadesivo (Calibra® Universal) e cemento convenzionale (Calibra® Bio). I cementi di altri fabbricanti possono essere utilizzati seguendo le relative istruzioni per l'uso.

Cementazione adesiva
(corone a copertura completa, ponti, inlay, onlay)

Corone, ponti, inlay e onlay realizzati con CEREC Tessera™ possono essere cementati adesivamente in tutte le situazioni cliniche, a condizione che la preparazione presenti almeno 1,0 mm di riduzione occlusale nella fossa centrale e che tutte le altre linee guida per la preparazione siano rispettate. **Per il successo della cementazione adesiva è necessario adottare adeguate misure (ad es. l'uso di una diga in gomma) per evitare che il dente sia esposto ad umidità.** Tenere presente che gli intarsi inlay e onlay vanno cementati esclusivamente con un protocollo di cementazione adesiva.

Cementare il restauro CEREC Tessera™ con il cemento composito adesivo Dentsply Sirona Calibra® Ceram seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto. I cementi compositi adesivi e gli adesivi di altri fabbricanti possono essere usati seguendo le relative istruzioni. Per cementare i restauri realizzati con blocchetti CEREC Tessera™ è possibile usare anche formulazioni di cementi autoadesivi o cementi compositi universali.

Cementazione convenzionale
(corone a copertura completa e ponti)

Le corone a copertura completa e i ponti realizzati con CEREC Tessera™ possono essere cementati in modo convenzionale con cementi vetroionomerici modificati con resina (RMGI), a condizione che la preparazione presenti almeno 1,5 mm di riduzione nella fossa centrale e lungo le pareti assiali. Inoltre, la forma della preparazione deve essere ritentiva (pareti assiali parallele, almeno 4 mm di altezza). Inlay e onlay vanno cementati esclusivamente con un **protocollo di cementazione adesiva.**

Cementare il restauro CEREC Tessera™ con Dentsply Sirona Calibra® Bio seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto. I cementi vetroionomerici modificati con resina (RMGI) di altri fabbricanti possono essere usati seguendo le rispettive istruzioni per l'uso.

Cementazione con cementi universali o autoadesivi
(corone a copertura completa e ponti)

Le corone a copertura completa e i ponti realizzati con CEREC Tessera™ possono essere cementati utilizzando cementi universali o autoadesivi, a condizione che la preparazione presenti almeno 1,5 mm di riduzione nella fossa centrale e che tutte le altre linee guida per la preparazione siano rispettate.

Cementare il restauro CEREC Tessera™ con Dentsply Sirona Calibra® Universal seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto. I cementi di tipo universale di altri fabbricanti possono essere usati seguendo le rispettive istruzioni per l'uso.

Cementazione di faccette

Le faccette realizzate con CEREC Tessera™ vanno cementate con un protocollo di cementazione adesiva utilizzando Dentsply Sirona Calibra® Veneer (sistema colorato per la cementazione di faccette) e seguendo le istruzioni per l'uso del prodotto. I sistemi colorati per la cementazione di faccette di altri fabbricanti possono essere usati seguendo le rispettive istruzioni per l'uso.

4. IGIENE

ATTENZIONE

Contaminazione crociata
Non riutilizzare i prodotti monouso.
Smaltire secondo le disposizioni locali.

4.1. Smaltimento

Smaltire secondo le disposizioni locali.

5. NUMERO DI LOTTO, DATA DI SCADENZA E COMUNICAZIONI

5.1 Non usare dopo la data di scadenza

La data è espressa secondo la norma ISO:
"AAAA-MM" o "AAAA-MM-GG"

5.2 I seguenti numeri devono essere citati in tutta la corrispondenza:

- Numero di riordino
- Numero di lotto
- Data di scadenza

5.3 Qualsiasi evento grave relativo al prodotto deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente secondo le disposizioni locali.

CE
0124

℞only

Made in Germany

Manufacturer
DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang
Germany
Tel. +49/6181/59-50